LG Hausys floors

Technical Specification

LG Hausys floors [Medistep Wall] : Heterogeneous Sheet / Commercial

Technical Data

Characteristic	Standard	Unit	Result
Surface Treatment			Easy Clean UV
Format			Sheet
Roll length		m	40
Width	ISO 24341(EN 426)	mm	2,000
Thickness	ISO 24346(EN 428)	mm	1.0
Weight	ISO 23997(EN 430)	g/m^2	1,394
Residual Indentation	ISO 24343-1(EN 433)	mm	0.01
Dimensional Stability	ISO 23999(EN 434)	%	0
Curling after exposure to heat	ISO 23999(EN 434)	mm	0
Flexibility(Mandrel Test)	ISO 24344(EN 435)		No crack
Color fastness to light	ISO 105-B02		≥6
Wear Resistance Loss of Volume	EN 660-2		Wear Group T
Chemical Resistance	ISO 26987(EN 423)		High resistance
Effect of Castor chairs	ISO 4918(EN 425)		No damage
Reaction to Fire	EN 13501-1		Bfl-s1
Electrical Resistance	EN 1815		< 2

Product Standard : ISO 10582 - EN649

